SMART FLOOR original tiles

SUPER RIGIDE

Classification	*Classifications*	**Méthode** *Method*	SMARTFLOOR CLIC **S3020**
Norme produit	*Product standard*	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)	**Revêtement hétérogène vinylique compact** *Compact heterogeneous floor covering*
Classement européen	*European classification*	EN ISO 10874 (EN 685)	**21 - 22+**
Classement Feu	*Reaction to fire*	EN 13501-1	**Bfl-s1**
Caractéristiques techniques	*Technical characteristics*		
Dimension des lames	*Planks size*	EN ISO 24342 (EN 427)	**1 220,0 x 182,0 mm**
Conditionnement (par boîte)	*Form of delivery (per box)*	—	**3,11 m² - 14 lames** *3,11 m² - 4 planks*
Traitement de surface	*Surface treatment*	—	**finition pure / mate** *pure / mate finish*
Système de clic	*Clic system*	—	**angulaire** *angular*
Epaisseur Totale	*Total thickness*	EN ISO 24346 (EN 428)	**3,20 mm**
Epaisseur Couche d'usure	*Wear layer thickness*	EN ISO 20340 (EN 429)	**0,20 mm**
Epaisseur sous-couche	*IXPE thickness*	—	**—**
Masse surfacique	*Total weight*	EN ISO 23997 (EN 430)	**6,72 kg/m²**
Performances techniques	*Technical performances*		
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	*Dimensional stability to heat*	EN ISO 23999 (EN 434)	**0,05 % (EN ≤ 0,15 %)**
Incurvation	*Curling*	EN ISO 23999	**0,15 mm (EN ≤ 1,00 mm)**
Poinçonnement rémanent	*Residual indentation*	EN ISO 24343-1 (EN 433)	**0,00 mm (EN ≤ 0,01 mm)**
Résistance à la chaise à roulettes	*Castor chair resistance*	ISO 4918 (NF EN 425)	**Aucun désordre** *No damage*
Correction acoustique	*Impact sound reduction*	EN ISO 717-2	**ΔL_W = 8 dB**
Solidité de la lumière	*Colour fastness*	EN ISO 105-B02	**≥ 6**
Résistance thermique (convient au plancher chauffant - max 27°C)	*Thermal resistance* (suitable for underfloor heating – max 27°C)	EN ISO 10456	**0,030 m² .K/W**
Teneur en agent liant	*Binder content*	EN ISO 10582	**Type I**
Résistance à l'abrasion	*Wear resistance*	EN 660	**Groupe T** *Group T*
Résistance à la glissance	*Slip resistance*	EN 13893	**DS (EN ≥ 0,30°)**
Glissance humide	*Wet slippage*	DIN 511130	**R10**
Emission TVOC (après 28 jours)	*TVOC Emission (after 28 days)*	EN ISO 16000-06	**Not detected (EN < 30 µg/m³)**
Garantie d'usage	*Warranty of use*		**10 ans** *10 years*

DOP-CS-3020-2112

EN 14041 : 2005

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).